

## Icopal Brofuge primer

### Anvendelse

Icopal Brofuge primer anvendes til forbehandling af metal samt porøse overflader som beton, murværk og træ før fugning med Icopal Brofuge.

Icopal Brofuge primer er typegodkendt i henhold til AAB for Betonbroer, elastiske fuger.

Produktdata	Blad nr. 172
<b>Gyldigt fra</b>	01.03.2018
<b>Emballage størrelse</b>	1,0 l dåse indeholdende to adskilte komponenter (A og B)
<b>Opbygning</b>	To komponent epoxy-harpiks i forholdet 3,5:1 (A:B).
<b>Forbrug, l/lbm</b>	0,01-0,02 afhængig af fugebredde og -dybde.
<b>Tekniske data</b>	
Viskositet cP, ca.	40
Fortynding	Må ikke fortyndes.
Densitet, g/cm <sup>3</sup>	0,9-1,02-5
Opløsningsmiddel	Xylen, Iso-propanol og ethylbenzen
MAL-kode	4-5 (brugsklar blanding)
Flammepunkt (EN 2719) <sup>o</sup> C, ca.	11
Hærdetid ved 20 <sup>o</sup> C, timer	Min. ½
Frostsikker	Ja
EN 14188-4	
Icopal Danmark ApS Lyskær 5 DK-2730 Herlev, Danmark	

### Montage

Underlag skal være rene og tørre samt fri for støv og løse partikler. Metal skal affedtes.

Komponenterne blandes til en homogen masse. Den færdigblandede masse skal henstå ½-2 timer inden påføring. Påføres med pensel i et jævnt lag.

Primeren skal være let klæbende ved fugemassens påføring. Primeren har en forarbejdnings tid på 2-5 timer.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballagen.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato.